

4. 試料採取履歴

建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	旧佐野医院 茨城県古河市山田 728-5
	用途	—
施工年月	—	
採取者氏名	—	

5. 分析結果

試料 No.	試料名称 (採取場所、採取部位)	試料の概要 (色、材質等)	偏光顕微鏡による定性分析結果		石綿以外で 確認された 繊維	別添 データ No.
			石綿の種類	推定石綿質量分率		
1	診療所 1 階 天井材	白色・薄灰色(吸音板)	—	不検出	MMMF、 CE	別添 1
2	診療所 1 階 床 長尺シート	層 1:薄灰色(長尺シート)	—	不検出	無	別添 2
		層 2:乳白色(接着剤)	Chr	0.1-5%	SYN	
		層 3:茶色(ベニヤ)	—	不検出	天然繊維	
3	診療所 2 階 天井材	層 1:白色(発泡ウレタン)	—	不検出	無	別添 3
		層 2:薄茶色(紙)	—	不検出	CE	
4	診療所 2 階 トイレ 天井材	層 1:アイボリー(塗装材)	—	不検出	MMMF	別添 4
		層 2:白色(下地材)	Chr	5-50%	CE	
		層 3:薄灰色(ケイ酸カルシウム板)	Amo※	0.1-5%		
5	診療所 軒天材	層 1:アイボリー(塗装材)	—	不検出	MMMF	別添 5
		層 2:白色(下地材)	Chr	5-50%	CE	
		層 3:薄灰色(ケイ酸カルシウム板)	Amo※	0.1-5%		
6	診療所 屋根材	層 1:茶色系(塗装材)	Chr※	5-50%	無	別添 6
		層 2:灰色(スレート材)				
7	居宅 和室 内壁 壁材	黄土色(繊維質壁材)	—	不検出	CE	別添 7
8	居宅 軒天材	層 1:白色(塗装材)	—	不検出	無	別添 8
		層 2:灰色(下地材)	Chr※	5-50%	CE	
		層 3:灰色(スレート材)				
9	居宅 外壁 外壁塗材	層 1:ベージュ(塗装材)	—	不検出	無	別添 9
		層 2:灰色(壁材)	—	不検出	無	
		層 3:濃い灰色(コンクリート)	—	不検出	無	
10	居宅 屋根材	黒色・灰色(スレート材)	Chr	5-50%	無	別添 10
11	居宅 ボイラ室 天井材	灰茶色～灰色(ケイ酸カルシウム板)	Chr	0.1-5%	CE	別添 11
備考						
※ 層の剥離は困難でしたので、混合して分析を行いました。						

注 1) 石綿の種類項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト
Ant:アンソフィライト

注 2) 推定石綿質量分率の報告区分については JIS A 1481-1 を参照のこと。

注 3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が 1 本又は 2 本だけ検出されたことを示す。

注 4) 試料の概要(色、材質等)は、分析者が目視にて推定した結果です。

注 5) 『石綿以外で確認された繊維』の例としては、ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維(MMF)、セルロース(CE)、合成有機繊維(SYN)、タルク(TA)、ウォラストナイト(WO)、ネマライト(繊維状ブルーサイト、NE)、セピオライト(SE)などがある。